

- No momento da aplicação do rejunte, as juntas devem estar constantemente sendo molhadas (evite sol forte neste momento);
- Retirar a fita crepe logo após o rejuntamento;

#### **Placa impermeabilizada de Fábrica**

- Para rejuntar placas resinadas de fábrica, não é necessária a aplicação de fita crepe nas extremidades das placas, bastando limpar o excesso de rejunte imediatamente após a aplicação.

### **PROTEÇÃO**

- É indispensável a utilização de produtos de proteção no seu revestimento Bless para facilitar a limpeza e a manutenção;
- A proteção do seu revestimento deve ser definida de acordo com a finalidade de uso;
- Os produtos de proteção só devem ser aplicados em superfícies limpas, totalmente secas e isentas de graxa, poeira, óleo e cera;
- Em dias com umidade relativa do ar acima de 85%, não devem ser aplicados os produtos de proteção;
- Os produtos de proteção só devem ser aplicados em superfícies limpas, totalmente secas e isentas de graxa, poeira, óleo e cera;

### **LIMPEZA**

\* Depois de finalizados os procedimentos de assentamento e rejuntamento (respeitando o prazo de cura), Bless deve ser lavado com o detergente LIMPEZA DIÁRIA LP PISO CLEAN® ou detergente LIMPEZA PESADA LP PISO CLEAN® para remoção específica de manchas.

- Utilizar vassouras/escovas de cerdas macias para escovação;
- Enxaguar bem as placas para remoção total do produto de limpeza pós-obra aplicado;
- Devido a alta absorção, as placas podem ser alteradas em suas características de cor imediatamente após a limpeza.
- Após o prazo de secagem as placas voltarão a cor natural, gradativamente.

Importante: para produto já IMPERMEABILIZADO DE FÁBRICA, não aplicar o detergente alcalino LIMPEZA PESADA LP PISOCLEAN® ou outro alcalino. Jamais utilizar solvente (como por exemplo, thinner). Lavar apenas com o detergente LIMPEZA DIÁRIA LP PISO CLEAN®.

#### **Limpeza Diária e Manutenção**

- Lavar apenas com detergente LIMPEZA DIÁRIA LS PISO CLEAN®;
- Aplicar o PSC HIDROFUGA PISO CLEAN® periodicamente. O tempo de reaplicação deve ser determinado conforme as condições de uso e intensidade de tráfego;
- Quando utilizada máquina de jato d'água (WAP), escolha a opção LEQUE e respeite uma distância mínima de segurança.
- Jamais utilizar produtos de limpeza que tenham base ácida – cloro, água sanitária e detergente multiação (tipo Veja).

# MANUAL DE BORDAS POOL E PISOS



# BLESS

REVESTIMENTOS

[www.blessrevestimentos.com.br](http://www.blessrevestimentos.com.br)



# MANUAL TÉCNICO E GARANTIA BORDAS POOL E PISOS

## IMPORTANTE LER ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE QUALQUER MANUSEIO OU APLICAÇÃO DO PRODUTO.

Produto não possui garantia de troca após utilizado.

Os pisos cimentícios Bless são placas à base de cimento estrutural, utilizadas para revestimentos de pisos e paredes. Sua aplicação pode ser feita em área interna e externa. As placas cimentícias para piso possuem a característica de atérmico, pois absorvem menos calor que pedras naturais ou pisos cerâmicos, especialmente se utilizadas em cores claras.

As cores claras absorvem menos calor que as cores escuras. Como em qualquer material, as cores escuras aquecem até 50% a mais do que as cores claras. O processo de produção é artesanal, por esse motivo, cada peça pode apresentar pequenas variações de espessura, tamanho, textura e cor.

Estas variações são características naturais dos pisos e revestimentos cimentícios. Conforme código de defesa do consumidor, o cliente tem um prazo de até 90 dias, a partir do recebimento do produto, para comunicar a Bless qualquer defeito ou irregularidade do material, de preferência por escrito.

### RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM

- Confira a mercadoria no ato do recebimento;
- Preencha o TERMO DE ACEITE, após conferir o produto.
- Em caso de avaria:

- (1) registre a ocorrência no Termo de Aceite\*;
- (2) imediatamente, comunique a loja responsável;
- (3) se possível, faça registro fotográfico;
- (4) não instale produto que apresente defeito visível. Produto assentado é considerado aceite;
- (5) Caso haja a necessidade de troca comunique a empresa imediatamente.

- As placas para piso devem ser armazenadas na vertical, face com face e verso com verso.

Nunca armazenar com algum tipo de material entre elas, como papelão, borracha e isopor.

- As caixas devem ser mantidas em local limpo, sem umidade e sem contato direto com o chão.

Armazenagem em local não apropriado pode danificar o revestimento.

*Atenção para a indicação das flechas nas embalagens, indicando a direção de armazenagem.*

- O armazenamento em obra não pode ser superior a 30 dias.

### ASSENTAMENTO

- É importante que o profissional instalador seja um assentador de pisos experiente;
- Os produtos Bless devem ser os últimos materiais a serem assentados em toda a obra;
- O contra-piso deve estar com cura superior a 14 dias (NBR 13754/1996), bem nivelado e limpo, não contendo resíduos de pó ou sujeira, e deve ser umedecido antes da aplicação da argamassa;
- Antes de aplicar argamassa no verso da peça, limpar com escova de cerdas macias e umedecidas.
- As placas Bless devem ser assentadas com argamassa tipo ACIII;
- A argamassa deve ser aplicada na peça e no contra piso em sentidos opostos (perpendiculares/dupla colagem -NBR 13754/1996);

- Quando colocadas as peças, pressionar com os dedos com movimentos vibratórios;
  - A Bless recomenda o uso de argamassa branca para peças de cor clara para melhor acabamento do produto final;
  - Recomenda-se que, o piso não sofra qualquer atrito por trânsito de pessoas para que seja obedecida a cura da argamassa, evitando deslocamentos e consequente fissura nas placas;
  - Se for indispensável transitar na obra antes de três dias, deve ser utilizada argamassa colante do tipo secagem rápida;
  - Para cortar as peças, utilizar serra elétrica manual com disco de diamante ventilado (corte a seco ou úmido).
  - A peça deve ser limpa imediatamente após o corte;
  - Mantenha o ambiente sempre limpo.
- \* Para um melhor rendimento na colagem, indicamos a utilização de um Aditivo para concreto e argamassa.

### TABELA DE CONSUMO DE ARGAMASSA

PRODUTO	INDICAÇÕES	CONSUMO PAREDE
Argamassa Colante Tipo ACIII Cor Cinza	Todas as linhas nas cores escuras	10 a 15kg / m <sup>2</sup>
Argamassa Colante Tipo ACIII Cor Branca	Todas as Linhas nas Cores Claras	10 a 15kg / m <sup>2</sup>

### JUNTAS E REJUNTES

As juntas devem ser respeitadas para que não ocorram microtrincas e o descolamento das peças. O rejuntamento é obrigatório em áreas externas e/ou sob influência de água ou umidade. A largura do rejunte pode variar dependendo do produto, conforme tabela abaixo:

PRODUTO	INDICAÇÕES DE LARGURA DAS JUNTAS
BORDAS DE PISCINA	REJUNTE MÍNIMO DE 3 mm
PISOS 50x50	REJUNTE MÍNIMO DE 3 mm
PISOS 100x10 e 100x20	REJUNTE MÍNIMO DE 3 mm
PISOS 100x100	REJUNTE MÍNIMO DE 5 mm

O trabalho de rejunte deverá ser feito apenas após a secagem da argamassa e/ou liberação do tráfego. Utilizar rejunte aditivado flexível TIPO II (Interno ou Externo)

### REJUNTAMENTO

#### Placa não impermeabilizada de Fábrica

- O rejunte deve ser aplicado somente após 72hs do término do assentamento (NBR 13754/1996);
- Proteger as extremidades da peça com fita crepe;
- Umedecer as juntas;
- Aplicar o rejunte nas juntas;